

Produktspezifikation **Kaminfix K1**


Produkt: Plastisches Gemisch feuerfester, mineralischer Rohstoffe mit chemischem Bindemittel

Physik. Daten: Farbe: grau/ schwarz
Dichte: 2,40 g/cm³
Anwendungstemperatur: 1600°C
Nachschwinden/- wachsen: 1000°C: + 0,5%
Bindungsart: chemisch
VDEh- Kennziffer: 84 20 06 45 20 60

Verwendungszweck: Verkleben von feuerfesten Steinen und Bauteilen
Reparatur & Abdichten von Kaminen und Öfen
Einkleben von Ofenrohren
Reparatur von Schornsteinen
Abdichten von Heizkesseln
Einkleben von Dichtschnüren

Eigenschaften: Kein Abplatzen oder Reißen beim Trocknen
Klebt auch auf Metallen
Gutes Klebeverhalten
Geringe Schwindung
Einfache Verarbeitung

Produktsicherheit ACHTUNG!
Verursacht Hautreizungen
Verursacht schwere Augenreizung



Anwendung: Die Fugen müssen staubfrei, sauber und fest sowie frei von trennenden Substanzen sein. Ggf. muss die Fuge (Riss) erweitert werden damit der KAMINFIX K1 satt eingebracht werden kann. Vor dem Einbringen des KAMINFIX K1 die Fuge mit sauberem Wasser leicht benetzen. Anschließend kann KAMINFIX K1 gleichmäßig in die Fuge eingebracht werden. Danach die Fuge mit einem geeigneten Werkzeug glätten.

Haltbarkeit: In verschlossener Originalverpackung, frostfrei, mind. 12 Monate haltbar.

Verpackung: Kaminfix K1 wird in Kartuschen oder Kunststoffeimern mit 5,0 kg oder 20,0 kg netto geliefert.
Andere Verpackungsgrößen sind auf Anfrage möglich.

Hersteller: Ludwig – Feuerfest
Mobil : + 49(0)171 6887020
Web : www.kaminfix.de
E-mail : info@ludwig-feuerfest.de

Datum: 05.01.2009/ Rev. 0

Bankverbindungen:

Nassauische Sparkasse · Konto-Nr.: 775 164 395 · BLZ: 510 500 15 · VR-Bank Neuwied-Linz eG · Konto-Nr.: 201 701 618 · BLZ: 574 601 17

Sämtliche Ware aus der gesamten Geschäftsbeziehung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Rechnungen im Eigentum des Verkäufers.